



Technický list 10.20 Akrylátová penetrácia pod dekoratívne omietky

Výrobok	Základný penetračný náter určený ako prvý náter všetkých savých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované akrylátovými omietkami. Možné ju využiť i samostatne pre spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa už v pripravenej aplikačnej konzistencii. Pod farebné omietky sa vyrába v odpovedajúcej prefarbenej verzii.
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Zvyšuje príľnavosť omietok; <input checked="" type="checkbox"/> Zvýšenie hydrofobity povrchu; <input checked="" type="checkbox"/> Neobsahuje ťažké kovy;
Použitie	- K náterom muriva, vápenných, vápenocementových a disperzných omietok; betónu, ľahších stavebných hmôt, cementotrieskových, drevotrieskových a drevotrieskových dosiek. - K náterom fasádnych stierok pred aplikáciami akrylátových omietok alebo fasádnych farieb
Balenie	vedro 5 a 10 kg
Farba	Biely + prefarbená penetrácia podľa vzorkovnice (iba skupina 1)

Technické údaje

Základ	-	Zmes pigmentov a plnív vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou aditív.
Konzistencia	-	tekutá
Merná hmotnosť	kg/m ³	1200
Miešací pomer pre penetráciu	%	Neriedi sa !
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30 (ideálna teplota 20°C vzduch i podklad)
Rýchlosť zaschnutia	hod	1 - 2 (v závislosti na teplote a vlhkosti vzduchu)
Skladovateľnosť		V originálnom neotvorenom obale behom 1.-12. mesiaca od dátumu výroby pri teplote 5-30°C. Behom 13.-24. mesiaca od dátumu výroby pri teplotách 5-10°C. Chráňte pred mrazom a priamym svetlom!
Spotreba	kg/m ²	0,15 – 0,25 pri jednom nátere
Podklad		Povrch musí byť zbavený nečistôt, masntôt, prachu a voľných častíc. Povrch musí byť súdržný, čistý, bez biologického napadnutia, obsahu solí a masntôt. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!
Pokyny		Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20°C a relatívnej vlhkosti 65% je penetračný náter pretierateľný po 1 hodine. Minimálna aplikačná teplota je + 5°C, maximálna +30°C. Pred aplikáciou dôkladne premiešajte!!! Odporúčame premiešavať i v priebehu aplikácie.
Doporučene		Nanášajte valčekom alebo štetcom.
Upozornenie		Pred a behom práce je nutné penetračný náter z dôvodu zvýšenej sedimentácie často premiešať. Nesmie sa aplikovať za priameho slnečného svetla, vysokej teploty podkladu, dažďa a silného vetra . Zvýšená relatívna vlhkosť a nízke teploty môžu zásadne ovplyvniť dobu zretia.

Aktualizácia Aktualizované dňa: 20.07.2009 Vytvorené dňa: 01.06.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149