



Den Braven Sealants

Technický list 14.50 TECTANE Antikorózna ochrana

Výrobok Špeciálny prípravok – pre dlhodobú ochranu ocelových dielov pred koróziou a oxidáciou. Univerzálny základný podklad pre krycie laky. Možné nanášať i na skorodované materiály. Nepostrádateľný pomocník každého lakýrnika a domáceho majstra.

Vlastnosti

- Ochrana proti oxidácii a korózii;
- Vytvára pevný, oteruvzdorný, hladký ochranný film;
- Vysoká príľnavosť k podkladom i na skorodovaných častiach;
- Odolná proti vlhku, vode, benzolu a teplotám do +150°C (za sucha).

Použitie

- Opravy poškodených častí karosérie vozidiel a rámov motocyklov;
- Základný náter ocelových častí stavebných a poľnohospodárskych strojov;
- Základná vrstva ocelových dielov zábradlí, mreží, kontajnerov, rámov dverí apod.;
- Opravné nátery konštrukcií ťažšie dostupných dielov ocelových výškových stavieb.

Balenie Aerosolový sprej 400 ml
Farba Červenohnedá

Technické údaje

Základ	-	zmes izomérov
Konzistencia	-	aerosol
Hustota	g/ml	0,79
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	-15
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30
Tepelný rozsah použitia	°C	+80 (pri vlhkom teple) / +150 (pri suchom teple)
Doba vytvorenia nelepiej vrstvy	min	15 - 20 (pri 20°C)
Doba úplného preschnutia	hod	24 (pri 20°C)
Hrúbka suchého filmu	µm	30 - 40 (mikrónov)
Stekavosť	-	nestekavý
Vzdialenosť pri nanášaní	mm	150 - 200
Skladovateľnosť	mesiace	36 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením!)

Obmedzenie Neaplikovať v blízkosti zápalných zdrojov.

Pokyny Dózu dôkladne pretrepať. Na podklad nanášame zo vzdialenosti cca 150 – 200 mm krížovou technikou. Podľa typu a stavu podkladu niekoľkokrát opakujeme.

Čistenie Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Viď «Karta bezpečnostných údajov 14.50»

Aktualizácia Aktualizované dňa: 03.01.2011 Vyhotovené dňa: 13.04.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149